

Sure-Seal[®] EPDM

Пешеходные дорожки ЭПДМ Molded Walkway Pads



Обзор

Пешеходные дорожки Sure-Seal EPDM Pressure-Sensitive (PS) Molded Walkway Pads предназначены для защиты мембраны на эксплуатируемых участках кровли с высокой пешеходной активностью.

Дорожки должны устанавливаться во всех местах концентрации движения - люки, лестницы, выходы на кровлю, а также в технических зонах с установленным оборудованием, требующим регулярного обслуживания.

Характеристики и Преимущества

- » Прочность на разрыв и прокол
- » Сопротивляемость УФ-излучению
- » Противоскользящие свойства

Применение

1. Поверхность, на которую будут приклеиваться дорожки, должна быть чистой и сухой.
2. Нанесение Праймера HP-250:
 - А. Стандартные мембраны: Равномерно круговыми движениями тонким слоем нанесите Праймер на участки мембраны, к которым будут приклеиваться Пешеходные дорожки. Слой Праймера должен быть однородным, без полос, пузырей и луж. Для нанесения Праймера используйте Щетку для Праймера.
 - Б. Мембраны без талька (Pre-Kleened Membrane): На мембраны, предварительно очищенные от талька, Праймер можно наносить валиком с ворсом средней длины.

Примечание: Использование чрезмерного количества Праймера не улучшает качество адгезии, наоборот, такие участки медленнее высыхают. Используйте Праймер только на участках непосредственного соединения мембраны с Пешеходными дорожками.

3. Дайте Праймеру подсохнуть до состояния, когда при касании сухим пальцем Праймер не оттягивается вслед за пальцем и не сдвигается по мембране, поверхность при этом станет матовой. После подсыхания Праймера незамедлительно установите Пешеходные дорожки, чтобы избежать попадания пыли и не ухудшить качество адгезии в холодную погоду.
4. Оставляйте зазор 25мм между дорожками.

Для более полной информации ознакомьтесь со Спецификациями Карлайл

Sure-Seal EPDM

Пешеходные дорожки ЭПДМ Molded Walkway Pads

Меры Предосторожности

Этот материал применяется исключительно в качестве пешеходной дорожки и не является балластным слоем. Пешеходные дорожки Walkway Pads не могут применяться в механически закрепляемых кровельных системах на объектах высотой более 15 м. В этих случаях используйте бетонные плитки. При установке Пешеходных дорожек на балластных кровлях избегайте попадания мелких частей балласта под Пешеходную дорожку.

Типовые свойства и Характеристики

Цвет	Черный
Толщина	0.182" (4.6 mm) +/- 10%
Прочность на растяжение, psi ASTM D412 Unaged	500
Сопротивление разрыву, ibf/in ASTM D624 Unaged	250
Размеры	30" x 30" - 50/skid (750 mm x 750 mm)

Типичные свойства и характеристики основаны на испытаниях образцов и не могут быть гарантированы для всех партий товара этого продукта. Эти данные и информация предназначены в качестве референсных и не отражают полный диапазон значений для какого-либо конкретного свойства этого продукта.

Информация LEED®

Pre-consumer Recycled Content	100%
Post-consumer Recycled Content	0%
Место производства	Carlisle, PA Greenville, IL
Индекс светоотражения (SRI)	Нет данных

